



390025, г. Рязань, ул. Щорса, д.38/11, стр.1  
 ИНН 6234046379, ОГРН 1076234010896  
 +7-906-540-68-56; +7-903-641-48-07  
 e-mail: trastservis.rzn@gmail.com url: www.trastservis.com

### Плиты теплоизоляционные марки «Board»

Плиты теплоизоляционные Board на температуру 1050; 1260; 1430 С, плотностью 200, 300, 400, 500 кг/м<sup>3</sup> производятся методом вакуумформования керамического волокна с применением органических и неорганических связующих, не содержит асбеста. Плита Board выпускается толщиной от 20 мм до 100мм, шириной 100-600мм, длиной 200-1200мм.

Физико-технические показатели.

Наименование показателей	Значение для марки		
	Board 1050	Board 1260	Board 1430
Плотность кг/м <sup>3</sup>	200, 300, 400, 500		
Химический состав в %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub> , не менее	97	97	85
ZrO <sub>2</sub> , в пределах	-	-	6-12
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	10	10	10
Теплопроводность при температуре 25 С, Вт/(м*К), не более	0,038	0,038	0,038
Теплопроводность при средней температуре 600 С, Вт/(м*К), не более	0,15	0,15	0,14
Массовая доля влаги в %, не более	2,0	2,0	2,0
Сорбционная влажность за 24 часа, % по массе не более	2	2	2
Группа не горючести	НГ (не горючий)		
Огневая усадка, % не более (выдержка 5 часов при классификационной температуре)	3,9	3,9	3,9
Огнеупорность, не менее	1650	1680	1700

Цена на плиту различается в зависимости от размеров, толщины, температуры применения, плотности (по запросу).

С уважением, к Вам и Вашему делу  
 Директор Амелькин Александр Валериевич  
 Тел. +7-906-540-68-56